Cryodur

2235

(80CrV2)

C 0,80 **Cr** 0,60 **V** 0,20

Werkstoffeigenschaften Schneidhaltiger Sonderstahl für Holzarbeit.

Physikalische Eigenschaften

Wärmeleitfähigkeit			
bei °C	20	350	700
W/(m • K)	33,5	32,0	31,0


Verwendungshinweise

Kreis- und Gattersägen, Maschinenmesser, Schneidwerkzeuge für Holz und Nichteisenmetalle, Zangen und Holzbeitel.


Wärmebehandlung

Weichglühen °C 680	Abkühlen Ofen		Glühhär Max. 22	
Spannungsarmglühen °C Ca. 650 – 680	Abkühlen Ofen			
Härten °C 800 – 830	Abschrecken Öl		Härte nach dem Abschrecken HRC 63	
Anlassen °C HRC	100 200 63 61	300 57	400 52	500 45

Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild



Anlassschaubild



Der in Klammern gesetzte Kurzname ist nicht standardisiert in EN ISO 4957.